

## 一体型滑材

## スムースエースⅡ型

## 1. 概要

土木資材の専門商社である弊社が一体型滑材スムースエースを発売して以来、その性能と優れた作業性に高い評価を得てご愛用いただき、現在もなお高い信頼をいただいております。そして、いま再び進化・多様化する施工ニーズにお答えすべく超高機能滑材スムースエースⅡ型を開発いたしました。スムースエースⅡ型は従来のスムースエースにさらに改良を加えており、砂層・砂レキ層の無水層及び地下水の多い現場で素晴らしい効果を発揮いたします。

## 2. 特徴

## スムースエースⅡ型は簡単です。

少量一体型ですから取扱いはとても簡単です。1.2kg入りの袋をひとつ、ミキサーで溶かすだけです。

## スムースエースⅡ型はよく効きます。

摩擦減少効果の大きな新開発のポリマーを使っていますので、摩擦抵抗がとても小さくなります。

## スムースエースⅡ型は長持ちします。

新開発のポリマーの特徴は、水希釈に強く粘性低下が少なく、また逸水しにくい性質をもっていることです。そのため滑材の効果が長時間持続します。

## スムースエースⅡ型はコンパクトです。

軽量・小型の放送形態になっていますから、現場のストックスペースも小さくなります。

## 3. 使用方法

199Lの水をミキサーで攪拌しながらスムースエースⅡ型を1袋(1.2kg)、少しづつ溶かしてください。9~12分の攪拌で使用可能になります。

材 料 名	スムースエースⅡ型	水
配 合 量	1.2kg	199L
練 上 量		200L



株式会社 立花マテリアル

<https://www.tachibana-m.co.jp>

## 4. 使用上の注意

配合水には清水（水道水など）をお使いください。

## 5. 性状

外観	白色顆粒
嵩比重	0.7~0.9
粘度(0.6%溶解液)	2500mPa・s以上(B型粘度計ロータ-N03. 30rpm測定)
pH	7.0±1.0

## 6. 包装形態

6kg入り段ボール箱（1.2kg/袋 × 5袋）

### 使用上の注意

- 工事関係者以外は取り扱わないでください。
- 調合はカタログに従って行ってください。
- 指定した材料以外のものとの混合はしないでください。
- 高温、多湿とならない一定の場所に保管してください。
- 水濡れしないよう保管してください。
- 目に入った場合、大量の水で少なくとも15分以上洗浄し、直ちに医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- この物質及び容器を廃棄する場合が、産業廃棄物処理専門業者に委託してください。



株式会社 立花マテリアル

<https://www.tachibana-m.co.jp>

大阪支店	〒561-0857	大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1 電話 06-6865-1601 FAX 06-6865-1613
東京支店	〒341-0055	埼玉県三郷市泉3丁目2番地28 電話 048-949-2101 FAX 048-949-2102
福岡営業所	〒813-0034	福岡県福岡市東区多の津1丁目1番5号 電話 092-621-9711 FAX 092-621-9712
仙台営業所	〒981-0134	宮城県宮城郡利府町しらかし台6丁目2番10号 電話 022-767-6591 FAX 022-767-6592
名古屋出張所	〒461-0003	愛知県名古屋市中区栄2丁目3番16号 アーチ栄広小路ビル2F カメイ懶中部支店内 電話 052-307-3482
茨城製造事業所	〒311-3108	茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地6番15 電話 029-306-8891 FAX 029-306-8892