

## 一体型滑材

# スムーズエース

## 1. 概要

土木資材の専門商社である弊社が昭和54年8月に他社に先駆けて一体型滑材スベールを発売して以来、その性能と優れた作業性に高い評価を得てご愛用いただき、現在もなお高い信頼をいただいております。そして、いま再び進化・多様化する施工ニーズにお答えすべく高機能滑材スムーズエースを開発いたしました。

## 2. 特徴

**スムーズエースは簡単です。**

少量一体型ですから取扱いはとても簡単です。700g入りの袋をひとつ、ミキサーで溶かすだけです。

**スムーズエースはよく効きます。**

摩擦減少効果の大きな新開発のポリマーを使っていますので、摩擦抵抗がとても小さくなります。

**スムーズエースは長持ちします。**

新開発のポリマーの特徴は、水希釈に強く粘性低下が少なく、また逸水しにくい性質をもっていることです。そのため滑材の効果が長時間持続します。

**スムーズエースはコンパクトです。**

軽量・小型の放送形態になっていますから、現場のストックスペースも小さくなります。

## 3. 使用方法

200Lの水をミキサーで攪拌しながらスムーズエースを1袋(700g)、少しずつ溶かしてください。7~10分の攪拌で使用可能になります。

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| 材 料 名 | スムーズエース | 水    |
| 配 合 量 | 700g    | 200L |
| 練 上 量 | 200L    |      |

## 4. 使用上の注意

配合水には清水（水道水など）をお使いください。



## 5. 性状

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 外 観          | 白色顆粒状粉末                      |
| 嵩 比 重        | 0.7~0.9                      |
| 粘度(0.35%溶解液) | 1700以上(mPa・s B型粘度計 M3 30rpm) |
| p H          | 6.0~8.0                      |

## 6. 包装形態

3.5kg入り段ボール箱 (700g/袋 × 5袋)



### 使用上の注意

- 工事関係者以外は取り扱わないでください。
- 調合はカタログに従って行ってください。
- 指定した材料以外のものとの混合はしないでください。
- 高温、多湿とならない一定の場所に保管してください。
- 水濡れしないよう保管してください。
- 目に入った場合、大量の水で少なくとも15分以上洗浄し、直ちに医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- この物質及び容器を廃棄する場合は、産業廃棄物処理専門業者に委託してください。



株式会社 立花マテリアル

<https://www.tachibana-m.co.jp>

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| 大阪支店    | 〒561-0857 | 大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1<br>電話 06-6865-1601 FAX 06-6865-1613         |
| 東京支店    | 〒341-0055 | 埼玉県三郷市泉3丁目2番地28<br>電話 048-949-2101 FAX 048-949-2102              |
| 福岡営業所   | 〒813-0034 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目1番5号<br>電話 092-621-9711 FAX 092-621-9712           |
| 仙台営業所   | 〒981-0134 | 宮城県宮城郡利府町しらかし台6丁目2番10号<br>電話 022-767-6591 FAX 022-767-9592       |
| 名古屋出張所  | 〒460-0008 | 愛知県名古屋市中区栄2丁目3番16号<br>アーク栄広小路ビル2F カメイ(株)中部支店内<br>電話 052-307-3482 |
| 茨城製造事業所 | 〒311-3108 | 茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地6番15<br>電話 029-306-8891 FAX 029-306-8892         |