

ベントナイト TB-300S

1. 特長及び用途

- 安定液掘削工法（場所打ち杭工法、地中連続壁工法）
 1. 泥壁形成性が良いため孔壁保護作用に優れ、崩壊が少ない。
 2. CMC・分散剤との組合せにより、優れた耐セメント性・耐塩性を示すので生コンとの置換性が良く、転用回数も向上する。

2. 一般的物理特性

水分 (%)	10.0以下
ふるい残分 湿式(%/63 μ m)	15.0以下
膨潤力 (ml/2g)	10以上
具比重	2.4～2.6
PH (2%分散液)	9.5～10.8
かさ密度 (g/cm ³)	0.50～0.75

3. 一般的化学組成 (%)

成分	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	Ig・LOSS
分析値	67.29	14.77	2.18	1.78	2.22	2.73	1.31	6.51

4. 荷 姿

コンテナバック詰め 1,000 kg

5. 各種データ

● 配合例

1. ポリマー系安定液の配合

TB-300S	ポリマー (%)	分散剤 (%)
3%	0.2%	0.1%

粘性：26～29秒

比重：1.015～1.020

2. ベントナイト系安定液の配合

TB-300S	C M C (%)	分散剤 (%)
5%	0.05%	0.1%

粘性：23～25秒

比重：1.025～1.030

取扱上の注意

- ① 工事関係者以外は取り扱わないで下さい。
- ② 調合はカタログに従って行って下さい。
- ③ 指定した材料以外のものとの混合はしないで下さい。
- ④ 高温、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。
- ⑤ 水ぬれしないよう保管して下さい。
- ⑥ 眼に入った場合は、大量の水で少なくとも15分以上洗浄し、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ⑦ 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ⑧ この物質及び容器を破棄する場合は、産業廃棄物処理専門業者に委託して下さい。

特殊土木資材センター



株式会社 立花マテリアル

<http://www.tachibana-m.co.jp>

大阪支店 〒561-0857
 東京支店 〒341-0054
 福岡営業所 〒813-0034
 仙台営業所 〒981-0134
 名古屋出張所 〒460-0002

大阪府豊中市服部寿町五丁目157番地の1 TEL(06)6865-1601 FAX(06)6565-1613
 埼玉県三郷市三丁目2番地28 TEL(048)949-2101 FAX(048)949-2102
 福岡県福岡市東区多の津一丁目1番5号 TEL(092)621-9711 FAX(092)621-9712
 宮城県宮城郡利府町しらかし台六丁目2番10号 TEL(022)767-6591 FAX(022)767-6592
 愛知県名古屋市中丸の内三丁目15番34号第16KTビル301 TEL(052)961-6767 FAX(052)961-6768